

#### A TERMÉK MEGNEVEZÉSE

UV fénynek ellenálló hagyományos jacht lakk. A jellemzői közé tartozik a kiváló rugalmasság, a könnyű alkalmazhatóság, a fény jó megtartása és az alaktartás. A kifejezetten a könnyű színes fákhöz alkalmazható nagytisztaságú finiselés.

#### TERMÉK INFORMÁCIÓ

Szín	YVA202
Finiselés	Teljes fényű
Fajsúly	0.93
Száraz anyag mennyisége	52%
Tipikus eltarthatósági idő	2 év
Illékony szerves vegyületek (a szállítás szerint)	352 g/l
Az egység mérete	375 ml, 750 ml, 2.5 l


#### SZÁRÍTÁSI/FEDŐFESTÉSI INFORMÁCIÓ

	Szárítás							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Érintésre száraz [ISO]	16 óra		10 óra		5 óra		3 óra	
Fedőréteg ...-tal	Fedőréteg							
	Az alapelemez hőmérséklete							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Original	36 óra	5 napok	24 óra	4 napok	16 óra	2 napok	12 óra	1 napok

#### ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT

<b>Előkészület</b>	<b>KORÁBBAN LAKKOZOTT FA</b> <b>Jó állapotban</b> Tisztítsuk meg Super Cleaner-rel. Csiszoljuk simára 280-320-as csiszolópapírral. Távolítsuk el a csiszolási port oldószerrel! <b>Rossz állapotban</b> Távolítsunk el minden korábbi bevonatot! <b>CSUPASZ FA</b> Csiszoljuk le simára 80-180-as csiszolópapírral, majd 280-as csiszolópapírral. Távolítsuk el a csiszolási port ecsettel, porszívóval vagy ledörzsöléssel. Ha oldószerrel dörzsöljük, hagyjuk teljesen megszáradni az első réteg felvitele előtt. <b>Csupasz fa alapozása</b> Hígítsa az első réteget 10-15%-kal az 1.sz. hígítóval.
<b>Módszer</b>	Legalább 3 hígítatlan réteget vigyünk fel, henger alkalmazása esetén többet. A legjobb eredmények elérése céljából 320-400-es csiszolópapírral finoman dörzsöljük le az egyes rétegek között. Ne dolgozzunk közvetlenül a dobozból! Öntsük ki a felhasználni kívánt mennyiséget egy külön tartóba!
<b>Tippek</b>	<b>Keverés</b> Használat előtt jól keverjük el! <b>Hígító</b> Thinner No.1, Thinner No.3 <b>Tisztító</b> Thinner No.1 <b>Henger</b> Henger alkalmazásakor simítsuk el ecsettel vagy párnával, különben légbuborékok maradnak a rétegben. <b>Légmentes szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)</b> Nyomás: 176-210 bar. A csúcs mérete: 1.365-1.580. <b>Hagyományos szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)</b> Nyomás: 2-3 bar. A csúcs mérete: 1,1-1,4 mm. Hígítsuk 25-30 %-ban Thinner No.3.-mal! <b>Airmix szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)</b> Nyomás: 2 bar. A csúcs mérete: 06-113. A legjobb eredmények elérése céljából 320-400-es csiszolópapírral finoman dörzsöljük le az egyes rétegek között. Ne dolgozzunk közvetlenül a dobozból! Öntsük ki a felhasználni kívánt mennyiséget egy külön tartóba!
<b>Fontos szempontok</b>	Csak a vízvonaltól felett használjuk! Ne használjuk 5°C alatt! Ne fessünk közvetlen napsütésben! A termék hőmérséklete minimum 15°C és maximum 35°C legyen. A környezeti hőmérséklet minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen! Az

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi képviselőjével, vagy látogasson el a [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) weboldalra.

 International®. Az AkzoNobel logo és az e kiadványban említett egyéb termékek az Akzo Nobel márkajelzői vagy licence van e termékekre.  
©Akzo Nobel 2009.

Hivatkozás:3435 A kibocsátás kelte:2011. 12. 19.



	alaplemez hőmérséklete minimum 5°C/40°F és maximum 35°C/95°F legyen.
<b>Kompatibilitás/Alaplemezek</b>	Használható minden fa típushoz, kivéve a közvetlen alkalmazást olyan olajos fa fajtákon, mint a teak fa és az iroko.
<b>Bevonatok száma</b>	3 minimum
<b>Lefedettségek</b>	(Elméleti) - 13.0 m <sup>2</sup> /l (Gyakorlati) - 11.7 m <sup>2</sup> /l
<b>Ajánlott száraz réteg vastagság</b>	40 mikron száraz ecsettel
<b>Ajánlott nedves réteg vastagság</b>	77 mikron nedves ecsettel
<b>Alkalmazási módok</b>	Ecset, Henger, Hagyományos szpré, Légmentes szpré, Airmix (Csak professzionális, festékszórós felvitelre).

#### SZÁLLÍTÁSI, TÁROLÁSI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

<b>Tárolás</b>	<b>ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:</b> A levegő és szélsőséges hőmérsékletek hatásának való kitével kerülni kell. A Original teljes felhasználhatósági idejének biztosítása céljából ügyeljünk rá, hogy a használatok között a tartó szorosan zárva legyen, és a tárolási hőmérséklet 5°C/41°F és 35°C/95°F között legyen. Közvetlen napfény hatásától óvni kell. <b>SZÁLLÍTÁS:</b> A Original-et szorosan lezárt tartókban kell tartani szállítás és tárolás közben.
<b>Biztonság</b>	<b>ÁLTALÁNOS:</b> El kell olvasni a címke Munkavédelmi adatok c. részét, amely megkapható a műszaki segélyvonalunkon is. <b>KIDOBÁS:</b> Ne dobjuk ki a dobozokat vagy ne öntsük ki a festéket vízfolyásokba, ellenőrzött körülmények között adjuk le. A legjobb, ha hagyjuk a festéket megkeményedni kidobás előtt. A Original maradéka nem dobható ki a kommunális szeméttel vagy nem vihethető személtérakó helyre engedély nélkül. A maradék kidobásával kapcsolatban forduljunk az illetékes hatóságokhoz!
<b>A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA</b>	<i>Az e lapon közölt információ nem feltétlenül teljes. Bárki, aki e terméket felhasználja anélkül, hogy írásban tovább érdeklődne a termék adott célra való alkalmazhatóságát illetően, ezt csak a saját kockázatára teszi, és nem vállalunk semmilyen felelősséget a termék teljesítményéért, vagy az ilyen használatból eredő semmilyen kárért vagy veszteségért (kivéve a hanyagságból eredő halálesetet vagy személyi sérülést). Az ezen adatlapon ismertetett információ esetenként módosulhat a tapasztalataink és a folyamatos termékfejlesztési irányelvünk fényében.</i>