

**A TERMÉK MEGNEVEZÉSE**

Alapozó, amely International egyrétegű bevonófestékekkel, valamint fedőzetfestékekkel használható. A kiváló fedőképesség könnyű átszínezést tesz lehetővé. Az erős, rugalmas gyanták tartósak, könnyen alkalmazhatók és ledörzsölhetők, sima alapot biztosítanak a finiselő réteg számára. Alkalmas minden alapozó festékekkel kezelt fához, acélhoz, ötvözethez vagy üvegszállal erősített műanyaghoz.

\*A felső réteg kiegészítésére szolgáló színek választéka

\* Könnyű felvitel és ledörzsölés

**TERMÉK INFORMÁCIÓ**

<b>Szín</b>	YUB000-Fehér, YUG879-Blue Grey
<b>Finiselés</b>	Matt
<b>Fajsúly</b>	1.5
<b>Száraz anyag mennyisége</b>	47%
<b>Tipikus eltarthatósági idő</b>	2 év
<b>Illékony szerves vegyületek (a szállítás szerint)</b>	363 g/l
<b>Az egység mérete</b>	750 ml, 375 ml (csak bizonyos színekben), 2,5 l (csak bizonyos színekben)

**SZÁRÍTÁSI/FEDŐFESTÉSI INFORMÁCIÓ**

	<b>Szárítás</b>			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Érintésre száraz	15 óra	6 óra	3 óra	1 óra
Csiszolható	48 óra	30 óra	24 óra	24 óra

  

	<b>Fedőréteg</b>							
	<b>Az alaplemez hőmérséklete</b>							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Fedőréteg által	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Brightside	36 óra	4 napok	24 óra	3 napok	16 óra	2 napok	4 óra	1 napok
Interdeck	36 óra	4 napok	24 óra	3 napok	16 óra	2 napok	4 óra	1 napok
Interlux Super	36 óra	4 napok	24 óra	3 napok	16 óra	2 napok	4 óra	1 napok
Pre-Kote	36 óra	4 napok	24 óra	3 napok	16 óra	2 napok	4 óra	1 napok
Super Gloss HS	36 óra	4 napok	24 óra	3 napok	16 óra	2 napok	4 óra	1 napok
Toplac	36 óra	4 napok	24 óra	3 napok	16 óra	2 napok	4 óra	1 napok

**ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT****Előkészület****KORÁBBAN FESTETT FELÜLETEK**

**Jó állapotban** Mossa le a megfelelő mosószerrel, öblítse le vízzel, majd hagyja megszáradni. Finomra csiszolás 280-320-as csiszolópapírral.

**Rossz állapotban** Távolítsuk el az összes korábbi festékréteget és alapozóval kezeljük az alaplemezt.

**CSUPASZ FA** Csiszoljuk le simára 80-180-as csiszolópapírral, majd 280-as csiszolópapírral. A csiszolóport kefével majd törléssel távolítsa el. Amennyiben hígítóval törli át, hagyja a felületet teljesen megszáradni, mielőtt az alapozót alkalmazná. Az alapozást International alapozóval végezze az adott bevonórendszer leírásának megfelelően.

**ACÉL** Oldószerrel vagy megfelelő tisztítószerrel mosható le. Sa 2.5 -re le kell csiszolni majdnem fehér fémfelület eléréséig. Ha a csiszolás nem lehetséges, a fémfelületet 24-36-os csiszoló koronggal kezeljük, amíg egységes tiszta ragyogó fémfelületet nem kapunk 50-75 mikron finomság elérésével. A kis területeken sarokcsiszoló alkalmazása. Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja megszáradni. Az alapozást International alapozóval végezze az adott bevonórendszer leírásának megfelelően.

**ALUMINIUM** Oldószerrel vagy megfelelő tisztítószerrel mosható le. Jól csiszolja meg 24-120-as finomságú csiszolópapírral (alumíniumnak megfelelő). Az optimális tapadás eléréséhez durvább finomságú csiszolópapír ajánlott. Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja megszáradni. Amint lehet (8 órán belül), a termék ajánlásait betartva végezzen alapozást egy International alapozóval.

**Üvegszállal erősített műanyag** Oldószerrel vagy megfelelő tisztítószerrel mosható le. Jól csiszolja meg 180-220-as finomságú csiszolópapírral. Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja megszáradni. Alapozó nem szükséges - használja a Pre-Kote terméket közvetlenül az üvegszállal műanyagra.

**Módszer**

1-2 rétegben vigyük fel! Ha az előző réteg/alapozó réteg újrafestésére megadott maximális időt túlléptük, 220-320-as nedves vagy száraz csiszolópapírral csiszoljuk le. Törőlkendővel távolítsuk el a port! Extra színmélység eléréséhez

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi képviselőjével, vagy látogasson el a [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) weboldalra.

A kiadványban említett védjegyek az Akzonobel cégcsoport tulajdonában vannak annak engedélyéhez kötöttek. © AkzoNobel 2015.

	keverje össze az utolsó réteg Pre-Kote terméket és a Toplac festéket 50:50 arányban.
<b>Tippek</b>	<p><b>Keverés</b> Használat előtt jól keverjük el!</p> <p><b>Hígító</b> Thinner No.1, Thinner 910 (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)</p> <p><b>Tisztító</b> Thinner No.1</p> <p><b>Szellőzés és páratartalom ellenőrzése</b> Száraz, jól szellőztethető feltételek mellett használjuk.</p> <p><b>Légmentes szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)</b> Nyomás: 180 bar. A csúcs mérete: 1.365-1.580.</p> <p><b>Hagyományos szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)</b> Hagyományos festékszórós felvitel esetén csökkentse a viszkozitást Thinner 910-es hígítóval, amelyet 20–24 másodpercig alkalmazzon, BS4. Nyomás: 3-4 bar. A csúcs mérete: 1,4-1,8 mm.</p>
<b>Fontos szempontok</b>	<p>Kültéri használatra tervezve. <b>For use above the waterline only.</b></p> <p>Az alaplemez hőmérséklete minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen.</p> <p>A termék hőmérséklete minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen.</p> <p>A környezeti hőmérséklet minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen!</p> <p>Ne használjuk 5°C alatt!</p>
<b>Kompatibilitás/Alaplemezek</b>	Minden Interfill terméken alkalmazható. Csak fedőréteg egy-komponensű festékekhez. Nem alkalmas állandóan vízbe merülő felületekre.
<b>Bevonatok száma</b>	1-2 bevonat
<b>Lefedettségek</b>	(Elméleti) - 13.33 m <sup>2</sup> /l (Gyakorlati) - 12 m <sup>2</sup> /l ecsettel, 8 (m <sup>2</sup> /l) szórópisztollyal
<b>Ajánlott száraz réteg vastagság bevonatonként</b>	35 mikron száraz ecsettel
<b>Ajánlott nedves réteg vastagság bevonatonként</b>	74 mikron nedves ecsettel
<b>Alkalmazási módok</b>	Ecset, Henger, Légmentes szpré, Hagyományos szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)

#### SZÁLLÍTÁSI, TÁROLÁSI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

<b>Tárolás</b>	<p><b>ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:</b></p> <p>A levegő és szélsőséges hőmérsékletek hatásának való kitével kerülni kell. A Pre-Kote teljes felhasználhatósági idejének biztosítása céljából ügyeljünk rá, hogy a használatok között a tartó szorosan zárva legyen, és a tárolási hőmérséklet 5°C/41°F és 35°C/95°F között legyen. Közvetlen napfény hatásától óvni kell.</p> <p><b>SZÁLLÍTÁS:</b></p> <p>A Pre-Kote-et szorosan lezárt tartókban kell tartani szállítás és tárolás közben.</p>
<b>Biztonság</b>	<p><b>ÁLTALÁNOS:</b></p> <p>El kell olvasni a címke Munkavédelmi adatok c. részét, amely megkapható a műszaki segélyvonalunkon is.</p> <p><b>KIDOBÁS:</b></p> <p>Ne dobjuk ki a dobozokat vagy ne öntsük ki a festéket vízfolyásokba, ellenőrzött körülmények között adjuk le. A legjobb, ha hagyjuk a festéket megkeményedni kidobás előtt.</p> <p>A Pre-Kote maradéka nem dobható ki a kommunális szeméttel vagy nem vihető szeméttlerakó helyre engedély nélkül. A maradék kidobásával kapcsolatban forduljunk az illetékes hatóságokhoz!</p>
<b>A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA</b>	<p><i>Az e lapon közölt információ nem feltétlenül teljes. Bárki, aki e terméket felhasználja anélkül, hogy írásban tovább érdeklődne a termék adott célra való alkalmazhatóságát illetően, ezt csak a saját kockázatára teszi, és nem vállalunk semmilyen felelősséget a termék teljesítményéért, vagy az ilyen használatból eredő semmilyen kárért vagy veszteségért (kivéve a hanyagságból eredő halálesetet vagy személyi sérülést). Az ezen adatlapon ismertetett információ esetenként módosulhat a tapasztalataink és a folyamatos termékfejlesztési irányelvünk fényében.</i></p>