

**A TERMÉK MEGNEVEZÉSE**

Gyorsan száradó hagyományos alapozó fára, acélra és alumíniumra/ötvözetre a vízvonallal felett. A pigmentek alumínium pelyhet tartalmaznak a korrózió elleni védelem céljából.

**TERMÉK INFORMÁCIÓ**

Szín	YPA275-Grey
Finiselés	Matt
Fajsúly	1.33
Száraz anyag mennyisége	47%
Tipikus eltarthatósági idő	2 év
Illékony szerves vegyületek (a szállítás szerint)	411 g/l
Az egység mérete	750 ml 2,5 l

**SZÁRÍTÁSI/FEDŐFESTÉSI INFORMÁCIÓ**

	Szárítás							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Érintésre száraz	3 óra		2 óra		1 óra		30 perc	
Fedőréteg által	Fedőréteg							
	Az alaplemez hőmérséklete							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Pre-Kote	24 óra	5 napok	18 óra	4 napok	12 óra	3 napok	8 óra	1 napok
Yacht Primer	24 óra	5 napok	18 óra	4 napok	12 óra	3 napok	8 óra	1 napok

**Megjegyzés:** Ha a maximális fedőfestési időket túlléptük, csiszoljuk le 180-as csiszolópapírral!

**ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT**

<b>Előkészület</b>	<p><b>FA</b> Csiszolja simára 80-180-as majd 280-as finomságú csiszolópapírral. Távolítsuk el a csiszolási port ecsettel, porszívóval vagy ledörzsöléssel. Ha oldószerrel dörzsöljük, hagyjuk teljesen megszáradni az első réteg felvitele előtt. Alkalmazzon 1 réteget a Yacht Primer termékből, Thinner No.1 hígítóval 10-15%-kal hígítva, hogy biztosítsa a beivódást és a tapadást.</p> <p><b>OLAJOS FÁK, pl. Teak fa</b> Gondoskodjon róla, hogy a felület alaposan zsírtalanítva legyen. Thinner No.1 hígító ajánlott. Csiszolja simára 80-180-as majd 280-as finomságú csiszolópapírral. Távolítsuk el a csiszolási port ecsettel, porszívóval vagy ledörzsöléssel. Ha oldószerrel dörzsöljük, hagyjuk teljesen megszáradni az első réteg felvitele előtt.</p> <p><b>ACÉL</b> Zsírtalanítsa hígítóval vagy Super Cleanerrel. Sa 2.5 -re le kell csiszolni majdnem fehér fémfelület eléréséig. Ha a csiszolás nem lehetséges, a fémfelületet 24-36-os csiszoló koronggal kezeljük, amíg egységes tiszta ragyogó fémfelületet nem kapunk 50-75 mikron finomság elérésével. A kis területeken sarokcsiszoló alkalmazása. Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja megszáradni.</p> <p><b>ALUMÍNÍUM</b> Zsírtalanítsa hígítóval vagy Super Cleanerrel. Jól csiszolja meg 24-120-as finomságú csiszolópapírral (alumíniumnak megfelelő). Az optimális tapadás eléréséhez durvább finomságú csiszolópapír ajánlott. Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja megszáradni. Vigye fel a Yacht Primer termék első réteget, amint lehetséges (8 órán belül).</p> <p><b>CINK/GALVANIZÁLT ACÉL</b> Zsírtalanítsa hígítóval vagy Super Cleanerrel. Jól csiszolja meg 60-120-as finomságú csiszolópapírral. Tisztítsa meg alaposan, majd hagyja megszáradni.</p>
<b>Módszer</b>	4 rétegben vigyük fel. Ha a rétegek felvitele közötti maximális várakozási időt túllépte, csiszolja meg a felületet 180-as finomságú csiszolópapírral. Ha tapasztolás szükséges, használja a Watertite tapasztolót, miután az első réteg Yacht Primer terméket felvitte. Gondoskodjon róla, hogy a festés előtt az összes por el legyen távolítva.
<b>Tippek</b>	<p><b>Keverés</b> Használat előtt jól keverjük el!</p> <p><b>Hígító</b> YTA800 Thinner No.1. (Thinner No.10 kiszóráshoz).</p> <p><b>Tisztító</b> YTA800 Thinner No.1</p> <p><b>Szellőzés és páratartalom ellenőrzése</b> Száraz, jól szellőztethető feltételek mellett használjuk.</p> <p><b>Légmentes szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)</b> Nyomás: 180 bar. A csúcs mérete: 1.365-1.580.</p> <p><b>Hagyományos szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)</b> A hagyományos kiszóráshoz csökkentjük a viszkozitást Thinner No.10 segítségével 20-24 sec-ra, BS4. Nyomás: 3-4 bar. A csúcs mérete: 1,4-1,8 mm.</p>

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi képviselőjével, vagy látogasson el a <http://www.yachtpaint.com> weboldalra.

A kiadványban említett védjegyek az AkzoNobel cégcsoport tulajdonában vannak vagy annak engedélyéhez kötöttek. © AkzoNobel 2014.

## Alapozófesték

Hagyományos felső víz alapú alapozó festék fához, acélhoz és ötvözethez

<b>Fontos szempontok</b>	Kültéri használatra tervezve. A termék hőmérséklete minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen. A környezeti hőmérséklet minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen! Az alaplemez hőmérséklete minimum 5°C/41°F és maximum 35°C/95°F legyen.
<b>Kompatibilitás/Alaplemezek</b>	Minden megadott alaplemezhez használható. Tilos felülfesteni 2-komponensű oldószer alapú termékekkel.
<b>Bevonatok száma</b>	4
<b>Lefedettségi</b>	(Elméleti) - 10.5 m <sup>2</sup> /l kiszórással, 13.3 m <sup>2</sup> /lt ecsettel. (Gyakorlati) - 6.3 m <sup>2</sup> /l kiszórással, 12 m <sup>2</sup> /lt ecsettel.
<b>Ajánlott száraz réteg vastagság bevonatonként</b>	35 mikron, száraz ecsettel/hengerrel, 45 mikron, száraz kiszórással
<b>Ajánlott nedves réteg vastagság bevonatonként</b>	75 mikron, nedves ecsettel/hengerrel, 95 mikron, nedves kiszórással
<b>Alkalmazási módok</b>	Ecset, Henger, Hagyományos szpré, Légmentes szpré (Csak professzionális, festékszórós felvitelre)

## SZÁLLÍTÁSI, TÁROLÁSI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

<b>Tárolás</b>	<b>ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:</b> A levegő és szélsőséges hőmérsékletek hatásának való kitével kerülni kell. A Yacht Primer teljes felhasználhatósági idejének biztosítása céljából ügyeljünk rá, hogy a használatok között a tartó szorosan zárva legyen, és a tárolási hőmérséklet 5°C/41°F és 35°C/95°F között legyen. Közvetlen napfény hatásától óvni kell. <b>SZÁLLÍTÁS:</b> A Yacht Primer-et szorosan lezárt tartókban kell tartani szállítás és tárolás közben.
<b>Biztonság</b>	<b>ÁLTALÁNOS:</b> El kell olvasni a címke Munkavédelmi adatok c. részét, amely megkapható a műszaki segélyvonalunkon is.  <b>KIDOBÁS:</b> Ne dobjuk ki a dobozokat vagy ne öntsük ki a festéket vízfolyásokba, ellenőrzött körülmények között adjuk le. A legjobb, ha hagyjuk a festéket megkeményedni kidobás előtt. A Yacht Primer maradéka nem dobható ki a kommunális szeméttel vagy nem viheto személtlerakó helyre engedély nélkül. A maradék kidobásával kapcsolatban forduljunk az illetékes hatóságokhoz!
<b>A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA</b>	<i>Az e lapon közölt információ nem feltétlenül teljes. Bárki, aki e terméket felhasználja anélkül, hogy írásban tovább érdeklődne a termék adott célra való alkalmazhatóságát illetően, ezt csak a saját kockázatára teszi, és nem vállalunk semmilyen felelősséget a termék teljesítményéért, vagy az ilyen használatból eredő semmilyen kárért vagy veszteségért (kivéve a hanyagságból eredő halálesetet vagy személyi sérülést). Az ezen adatlapon ismertett információ esetenként módosulhat a tapasztalataink és a folyamatos termékfejlesztési irányelvünk fényében.</i>

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi képviselőjével, vagy látogasson el a <http://www.yachtpaint.com> weboldalra.

A kiadványban említett védjegyek az Akzonobel cégcsoport tulajdonában vannak vagy annak engedélyéhez kötöttek. © AkzoNobel 2014.